



## Descripción del Producto

La COLA VINÍLICA PVA EXTRA es recomendada para diversos procesos de pegado en la industria de muebles. Se adhiere a diversos sustratos tales como: Formica, aglomerados, laminados, pisos flotantes, papel, cartón, superficies porosas en general.

Puede ser utilizada en los procesos convencionales de pegado: prensado en frío y en caliente y además, es lavable. Excelente para ensambles de madera blandas como Pino, maderas duras como Caoba, Encino, Roble o Maple y maderas sintéticas como MDF o Triplay.

## Propiedades Físicas

<b>Apariencia (visual):</b>	Líquido blanco
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Viscosidad a 25°C:</b>	7.000 –9.000 cps
<b>Densidad a 25°C:</b>	1,02–1,07 g/mL
<b>pH a 25°C:</b>	4,00 a 6,00
<b>Contenido de sólidos:</b>	45–47%
<b>Aspecto de la película:</b>	Transparente y flexible
<b>Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:</b>	21 meses

## Instrucciones de uso y manejo

1. Aplicar una camada uniforme del adhesivo en una de las superficies, luego hacer la unión de las piezas antes del secado del adhesivo y prensa.
2. El curado total sucede después de 24 horas a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas que serán fijadas.

## Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

## Informaciones generales

En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia, si los síntomas persisten hable con un médico. Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ).

## Envases disponibles

- ✓ Frascos de 500g (SGA: 69957367192), 1Kg (SGA: 69957367193), 10 Kg (SGA: 69957367194), 20 Kg (SGA: 69957367195) y 50 Kg (SGA: 69957367196).

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.

