



## Descripción del Producto

TEKBOND SPRAY SUPERCOLOR PRIMER es un fondo de color gris preparador de superficies metálicas que se encuentren libres de oxidación.

## Colores disponibles

 Gris

## Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo.
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Aplique de 2 a 3 capas de primer para obtener una pintura uniforme y bonita.
4. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
5. Aplique cada capa de pintura a una distancia de 25 cm de la superficie de forma controlada.
6. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
7. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
8. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas. C
9. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
10. Rendimiento aproximado: 1.7–2.1 m<sup>2</sup> por lata.

**OBSERVACIÓN:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE UTILIZARLA Y ENTRE CADA APLICACIÓN. SI LA VÁLVULA SE BLOQUEA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJALA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

## Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

## Informaciones generales

No esponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C. Este producto es inflamable.



**OBS.:** Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

## Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g (SGA: 69957366620)

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.



Presidencia Municipal Sur 5501  
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L.  
C.P. 64988  
Tel: (52) 813-494-26-55

info@ortech.com.mx  
WhatsApp: 52.811-413-1407  
Ventas +52.813.494.26.55  
www.ortech.com.mx

